



COLLE CARRELAGE


EXPRESS

RÉALISATION DES JOINTS APRÈS 3 H



*émission réduite de poussières







IDÉAL POUR :

- Une remise en service rapide des cuisines, salles de bains, couloirs...
- Sur supports neufs et anciens (carrelage ou peinture poncée) après application d'un primaire d'accrochage.

25kg










FABRICATION FRANÇAISE

Domaine d'emploi



Sol et mur intérieur et extérieur

Neuf et ancien

Format maxi

60 60 cm

- **SUPPORTS ADMISSIBLES (Cf. DTU & CPT en vigueur)**

– Béton et chapes au mortier de ciment.

En intérieur :

– Enduits de sols classés P3 au moins, enduits mortier de ciment monocouche (de classe CS III et CS IV), plaques de plâtre cartonnées hydrofugées ou non, béton cellulaire, anciens carrelages adhérents* (collés ou scellés) (1), anciennes peintures* adhérentes et résistantes, dalles en PVC rigides*, chape asphalte*, système d'Étanchéité Liquide sablé (SEL), système de protection à l'eau (SPEC), Panneaux bois (CTBH, CTBX)* [2] vissés et stables avec renfort treillis de verre en maille 4 x 4 mm.

* Moyennant préparation et en association avec le **PRIMAIRE D'ACCROCHAGE TOUS SUPPORTS.**

(1) Collage direct sans primaire possible (dépolir dans le cas d'anciens grès émaillés ou polis). Possibilité de l'utiliser en piscine et bassin avec **JOINT EPOXY COLOR**

(2) Pièces sèches.

- **SUPPORTS INTERDITS :**

Ne pas appliquer sur :

– Enduits pelliculaires, peinture, métaux, plâtre et carreaux de plâtre en direct.

- **REVÊTEMENTS ASSOCIÉS :**

– Grès cérame vitrifié, grès étiré ou émaillé, plaquettes de terre cuite, terre cuite, carreaux de faïence, mosaïque de pâte de verre, Pierres naturelles (marbres, granit…)*.

* Utiliser le COLLE CARRELAGE EXPRESS Blanc. Essai de tachabilité selon DTU/CPT.

NB : Le poids des revêtements est limité à 40 kg/m² en mural.

Format :

– Murs intérieurs : jusqu'à 2200 cm².
– Murs extérieurs : jusqu'à 300 cm² (hors DTU).
– Sols intérieurs : jusqu'à 3600 cm².
– Sols extérieurs : jusqu'à 3600 cm² (Grès 2200 cm²).

NB : En sol, il conviendra de respecter les normes ou règlements en vigueur quant à la glissance des carreaux.

Mise en œuvre

Nettoyage des supports



Application du primaire d'accrochage





Encollage



Simple

Double






Réalisation des joints

3 HEURES MINI

Consommation



- **PRÉPARATION DES SUPPORTS**

– Les supports devront avoir un état de surface résistant et propre et ne pas ressuer l'humidité.
– Les traces de plâtre, de corps gras, la laitance superficielle etc… seront éliminées.
– Rénovation : lessiver, poncer, griffer...
– Suivant les supports, un primaire est parfois indispensable, dans ce cas appliquer le **PRIMAIRE D'ACCROCHAGE TOUS SUPPORTS** à raison de 150 à 300 g/m² et laisser sécher 2 à 4 h avant d'étaler la **COLLE CARRELAGE EXPRESS**.
– Le mortier colle peut s'employer en ragréage ou rebouchage sur 2 à 10 mm d'épaisseur. Délai 2 à 3 h avant la pose.

- **MÉLANGE**

– Gâcher 1 sac de **COLLE CARRELAGE EXPRESS** avec 5,5 à 6,5 litres d'eau propre par sac de 25 kg avec un malaxeur électrique à vitesse lente, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux à la consistance désirée.

- **APPLICATION**

Encollage

Pour le choix du mode d'encollage, consulter le tableau de consommation:

– *Simple encollage* : appliquer la colle uniquement sur le support (sol ou mur) à la truelle ou à la lisseuse sur une épaisseur de 5 à 10 mm.
– *Double encollage* : appliquer la colle sur le support (sol ou mur) comme pour le simple encollage, puis étaler une fine épaisseur de colle au verso du carreau (1 à 2 mm).
– Le double encollage est obligatoire avec tous les carreaux peu poreux, en extérieurs et en piscines.



Réglage de l'épaisseur au peigne

– Étaler la COLLE CARRELAGE EXPRESS à l'aide d'une truelle ou lisseuse puis régler l'épaisseur avec une taloche crantée (choix des dents selon le format du revêtement et la planéité du support).
– Poser le revêtement sur les sillons frais et presser fortement ou battre celui-ci de manière à obtenir un bon transfert et chasser l'air.

- **JOINTOIEMENT - FINITION**

– La réalisation des joints se fait entre 3 et 5 heures suivant l'opération de collage.
– En jointoiement, utiliser la gamme PRB JOINT, prête à l'emploi et adaptée aux différents usages (voir les fiches techniques).
– Accès léger pédestre : 3 à 6 h après les joints.
– Délai trafic normal : le lendemain des joints.

- **CONSOMMATION**

La consommation varie selon le support (planéité, rugosité), le type de revêtement, la surface et le type de peigne.

Peigne U 6 — a = 6 mm


Peigne U 9 — a = 9 mm

Peigne DL 20 — 20 mm ; 9 à 15 mm ; 5 à 10 mm

Supports	Surface carreaux (format) Mini	Maxi	Mode d'encollage	Choix peigne	Conso (kg/m²)
Murs Intérieurs		450 cm² (15 x 30)	Simple	U6	3,5 à 5
	450 cm² (15 x 30)	2200 cm² (40 x 40)	Double	U6/U9	5 à 6
Sols Intérieurs		300 cm² (15 x 15)	Simple	U6	3,5
	300 cm² (15 x 15)	1100 cm² (30 x 30)	Double	U9	6
	1100 cm² (30 x 30)	3600 cm² (60 x 60)	Double	U9/DL 20	6 à 8
Murs Extérieurs	50 cm² (5 x 10)	300 cm² (15 x 15)	Double	U6	6
Sols Extérieurs	50 cm² (5 x 10)	300 cm² (15 x 15)	Double	U6	5 à 6
	300 cm² (15 x 15)	2000 cm² (40 x 40)	Double	U9/DL 20	5 à 7
	2000 cm² (40 x 40)	3600 cm² (60 x 60)	Double	DL 20	6 à 8


Conditions d'application





- Respecter les joints de dilatation et de fractionnement existants.
- Réserver un joint périphérique entre la dernière rangée de carreaux et les parois verticales.
- Poser de petites surfaces pour permettre un bon transfert total de la colle.


Recommandations





Nettoyage des outils avant séchage

Outils




Peigne
Truelle
Malaxeur
Seau

Produits associés




PRIMAIRE D'ACCROCHAGE TOUS SUPPORTS
(prévoir un rouleau)


Dosage en eau



5,5 à 6,5 LITRES +




Caractéristiques



30 min
Durée Pratique d'Utilisation



10 min
Temps d'ajustabilité




15 min (± 5)
Temps Ouvert

Conservation


Période et conditions de stockage (2003/53/CE)



6 mois




à partir de la date de fabrication mentionnée sur l'emballage, sous réserve de conservation des sacs dans les conditions suivantes :
Sacs fermés sous housse plastique, sans contact avec le sol, dans un endroit sec et protégé des courants d'air
N.B : tout sac entamé doit être soigneusement refermé et utilisé rapidement, sous peine de voir le produit perdre ses propriétés.





CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS

PRB
Rue de la Tour - CS 10018
85150 La Mothe-Achard

